




Morgo FireSafe A2 Gevelfolie

Gevelfolie met een brandklasse A2



Technische gegevens	Normering	Waarde
Materiaal		Drager Weefsel van 100% glasvezel Toplaag zwarte coating
Gewicht		Ca. 220 g/m ²
Kleur		Zwart
Waterkerendheid	EN1928	W1
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN12572	Sd 0,06m
Treksterkte	EN 12311-1	Lengte 2931 N/50mm Breedte >2157 N/50mm
Treksterkte na kunstmatige veroudering	EN 12311-1	Lengte 2829 N/50mm Breedte 2013 N/50mm
Rek bij Breuk	EN 12311-1	Lengte 4,4% Breedte 3,2%
Rek bij breuk na kunstmatige veroudering	EN 12311-1	Lengte 4% Breedte 2,7%
Temperatuurbestendigheid		-36°C +120°C
UV-bestendigheid		6 Maanden (5000 uren test)
Brandklasse	EN 13501-1	A2-s1,d0
Documenten/attesten		
KOMO		Nee
DOP		Ja
CE		Ja
Overig		
Afmeting		1,50 x 50m1 (70m2 bruikbaar)
Verpakking		Per rol 35 rol per pallet
Toepassing		Achter gedeeltelijk open gevels, geslaagd voor 5000 urentest volgens EN13859-2



Morgofolietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechniek.com • info@morgofolietechniek.com

15januari2026,13:18