




MorgoFol 125 WG

Gewapende microgeperforeerde folie



MorgoFol 125 WG is een drie-laag folie met extreem sterke mechanische eigenschappen. De circa 140 gram per m² wegende micro-geperforeerde folie is waterkerend en dampdoorlatend en wordt hoofdzakelijk toegepast als tijdelijke afdichting in wanden. De interne wapening zorgt daarbij voor extra stevigheid. De folie beschikt per 50 mm dan ook over een treksterkte van maar liefst 250 N in de lengte en 250 N in de breedte. Deze stevigheid heeft in combinatie met het gewicht tevens de bijkomstigheid dat het verwerken er van relatief eenvoudig is. Zo is het membraan makkelijk te ontrollen en 'flappert' die niet, waardoor de kans op builvorming minimaal is.

Technische gegevens	Normering	Waarde
Materiaal		3 Laags, polyetheen film voorzien van lenoweefsel
Gewicht		Ca. 140 g/m ²
Kleur		Melkkleurig met blauw wapenings weefsel
Waterkerenheid	NEN-EN 13859-2	W2
Waterkerendheid na kunstmatige veroudering	NEN-EN 13859-2	W2
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN-ISO 12572/C	Sd 1,22m
Treksterkte	EN13859-2	Lengte 250 (-40 / +50) Breedte 250 (-60 / +50)
Treksterkte na kunstmatige veroudering	NEN-EN 13895-2	Lengte 230 (-40 / +50) Breedte 230 (-60 / +50)
Rek bij breuk	EN 12311-1	Lengte 20% Breedte 20%
Rek bij breuk na kunstmatige veroudering	NEN-EN 13859-1	Lengte 18% Breedte 18%
Temperatuurbestendigheid		-20°C +80°C
Brandklasse	EN13501-1	F
UV-bestendigheid	EN13859-2	12 Maanden (onbeschermd)
Documenten/attesten		
KOMO		Nee
DOP		Ja
CE	NEN- EN 13895-2	Ja
Overig		
Afmeting		1.50 x 50m ¹ 2,00 x 50m ¹ 3,00 x 50m ¹ Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden.
Verpakking		1.50 x 50m ¹ Per rol, 44 rol per pallet 2,00 x 50m ¹ Per rol, 44 rol per pallet 3,00 x 50m ¹ Per rol, 30 rol per pallet
Toepassing		Tijdelijke afdichting in wanden



Morgofolietechnik

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechnik.com • info@morgofolietechnik.com

15januari2026,13:16